

Safestep Golvbeläggningar - Jämförelsetabell

Golvbeläggningar	Epoxi Smooth Standard	Epoxi Smooth Heavy Duty	Antislip Standard	Antislip Heavy Duty	Antislip Utomhus
Användningsområde	Lagerhall (utan trafik), industrier, arbetshallar etc.	Godshallar, lager (med trafik), industrier, arbetshallar, bilhallar etc.	Lagerhall (utan trafik), industrier, arbetshallar etc.	Lagerhall (med trafik), industrier, arbetshallar etc.	Lagerhall (utan trafik), parkeringsplatser, trappor, ramper, övergångsställen etc.
Underlag	Betong, sten	Betong, sten, asfalt	Betong, sten, trä, asfalt	Betong, sten, trä, asfalt	De flesta underlag, ink glas och metall
Belastning	Lätt till normal	Tung	Normal	Tung	Normal
Antal komponenter	2	2	2	3	2
Komponenter	Epoxiharts, härdare	Epoxiharts, härdare	Epoxiharts med mineralaggregat, härdare	Epoxiharts, härdare, aluminiumkorn	Polymercementerad bas med mineralaggregat, härdare
Fri från lösningsmedel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Flera lager	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Yta	Slät	Slät	Fint korn	Fint, medium, grovt korn	Grovt korn
Täckning	5kg till 30-40m ²	5kg till 15-20m ²	5kg till 15-20m ²	5kg till 15-20m ²	34L till 15-20m ²
Max processtid	90 min	30 min	30 min	30 min	Upp till 60 min
Kan belastas	12 h	6 h	6 h	6 h	6 h
Tål högre belastning	24-36 h	24-36 h	24-36 h	24-36 h	12-24 h
Full belastning	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar	3-4 dagar
Temp. vid montering	+10 till +30 C°	+10 till +30 C°	+10 till +30 C°	+10 till +30 C°	+10 till +30 C°
Max-min temperatur	-20 till +60 C°	-20 till +60 C°	-20 till +60 C°	-20 till +60 C°	-20 till +60 C°
Förbehandling	Krävs	Rekommenderas	Rekommenderas	Rekommenderas	Inget krav