



APPLICERING

SAFESTEP ODD – EPOXIGOLV.

Utrustning.

- Mopp/mikrofiberduk/dammsugare ☐
- Rengöringsmedel ☐
- Avfettning, vid behov ☐
- Täckpapp och maskeringstejp ☐
- Dammsugare ☐
- Slipmaskin, vid behov ☐
- Omrörare, gärna borrarvisp ☐
- Målarroller, kort lugg + förlängningsskaft ☐
- Våg ☐
- **Skyddsutrustning krävs.** Använd kemikalieresistenta handskar, skyddsglasögon, andningsskydd, hudtäckande kläder. ☐

Viktigt att tänka på.

- Använd alltid skyddsutrustning när du hanterar produkten.
- Påbörja inte applicering om underlaget är blött eller utsätts för direkt solljus.
- Temperaturen vid appliceringstillfället får inte vara kallare än 10 °C eller varmare än 30 °C.
- Härdad produkt klarar temperaturer mellan -20 °C och 60 °C.

Förberedelser.

- Kontrollera att underlaget är rent, torrt och bärkraftigt. Avlägsna alla lösa partiklar med borste/sop och dammsugare.
- Skydda omkringliggande ytor med täckpapp. Maskera kanter med maskeringstejp.
- Avfetta underlaget med avfettning (vid behov).
- Nya betongytor måste vara fullt härdade, sprickfria och minst 28 dagar gamla.

Primer.

Full sats räcker till 30–40 m². För full sats, blanda 100% av vardera komponent. Önskas en mindre sats, beräkna mängd utifrån blandningsförhållande 5:1.

- Hardener = **1,7 kg**
 - Base = **8,3 kg**
1. Blanda stegvis i härdaren (märkt **Hardener**) i epoxihartsen (märkt **Base**) – blanda noggrant! Vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk borrarvisp. Ju bättre blandning, desto smidigare blir produkten att arbeta med. Rör om med jämna mellanrum under hela appliceringstillfället.
 2. **VIKTIGT:** När härdaren väl blandats med epoxihartsen måste produkten appliceras inom 90 minuter.
 3. Håll ut produkten lite i taget och fördela jämnt med en målarroller. Vi rekommenderar att använda en målarroller med långt skaft.
 4. Måla ett tunt, jämnt lager över hela golvet. Undvik att måla för tjockt.
 5. Primern är övermålningsbar efter 12–16 h. Härdningstiden varierar något beroende på temperatur och luftfuktighet.

Epoxi.

Full sats räcker till ca 10 m² applicerat i två lager. För full sats, blanda 100% av vardera komponent. Önskas en mindre sats, beräkna mängd utifrån komponenternas totala vikt.

- Hardener = **1,1 kg**
 - Base = **3,9 kg**
1. Blanda stegvis i härdaren (märkt **B – Hardener**) i epoxihartsen (märkt **A – Base, Grey** eller **Light Grey**) – blanda noggrant! Vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk borrarvisp. **VIKTIGT:** När härdaren väl blandats med epoxihartsen måste den appliceras inom 30 minuter.
 2. Håll ut produkten lite i taget och fördela jämnt med en målarroller. Vi rekommenderar att använda en målarroller med långt skaft.
 3. Måla ett tunt lager på hela golvet. Ytan ska täckas ordentligt, men undvik att lämna allt för tjocka pölar.
 4. Pot life: 20–45 minuter beroende på temperatur. Efter detta börjar produkten härda.

För epoxigolv Smooth: Målas i två tunna lager.

För epoxigolv Anti-slip: Måla ett lager av epoxin på hela golvet. Medan beläggningen är blöt, sprid ut aluminiumkornen (märkt **Medium grit**) över hela golvet – så jämnt som möjligt för ett jämnt halkskydd. Inget speciellt verktyg behövs, använd handen. Applicera sedan ett sista tunt lager av epoxibeläggningen. Upprepa proceduren med sand + epoxi om det önskas mer halkskydd eller högre slitstyrka.

Härdning.

- Lätt belastning: 12 h.
- Tung belastning: 24–36 h. Härdningstiden varierar något beroende på temperatur och luftfuktighet.
- Fullt härdad produkt med kemisk resistens: 7 dagar.

Underhåll.

- Beläggningen kan enkelt underhållas och rengöras med bara en borste eller dammsugare. Rengör med vatten och mildare rengöringsmedel för att få bort svår smuts.
- **VIKTIGT:** Använd inte ångstädare på beläggningen. Detsamma gäller vatten som överstiger 60 C°.

Säkerhetsföreskrifter.

- Produkten kan orsaka svåra ögonskador och hudirritation.
- Vid hudkontakt: ta av nedstänkta kläder, tvätta omedelbart med mycket vatten och tvål.
- Vid ögonkontakt: spola genast rikligt med vatten och uppsök läkare.
- Förtäring: kontakta omedelbart läkare och visa produktens etikett.
- Förvara oåtkomligt för barn.
- Spill och restprodukter ska omhändertas som farligt avfall. Ej tillåtet att spola ut rester i avlopp.