



## APPLICERING

### SAFESTEP RIND – BETONGLAGNING, DJUPLAGNING.

#### Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Avfettning, vid behov
- Täckpapp och maskeringstejp
- Omrörare, gärna borrvisp
- Murslev
- Skyddsutrustning – glasögon och handskar

#### Viktigt att tänka på.

- Påbörja ej applicering om det väntas frost eller regn från appliceringstillfälle och 24 timmar framåt.
- Applicera inte produkten i direkt solljus, om temperaturen är under 10 C° eller över 30 C°.
- Addera aldrig vatten när du blandat ihop de olika komponenterna – det kan påverka härdningen av produkten.

#### Förberedelse av ytan.

- Rengör underlaget noggrant med rengöringsmedel och/eller avfettning. Se till att underlaget är rent, torrt (fuktigt är ok) och fritt från olja, lösa partiklar och andra föroreningar. Slipa ytan vid behov.
- Skydda omkringliggande ytor med täckpapp. Maskera kanter med maskeringstejp.

#### Förberedelse av betonglagning.

1. Håll i önskad mängd pulver i hinken och tillsätt vatten i enlighet med dessa proportioner:
  - **För tjock/trögflytande produkt:** 125 ml vatten /1 kg pulver.
  - **För lösare/rinnigare produkt (för djupare håll):** 175 ml vatten /1 kg pulver.

2. Blanda ihop de två komponenterna noggrant. För mindre mängd produkt går det bra att blanda för hand med en murslev eller annat passande verktyg. För större mängd produkt, använd gärna en elektrisk borrarvisp.
- På grund av den korta processtiden (max 10 min), blanda gärna ihop komponenterna i närheten av det område som ska lagas.
  - Ha gärna en hink med vatten i närheten så att de verktyg som används kan sköljas av direkt efter applicering.

### **Applicering.**

1. När blandningen är slät och enligt önskad konsistens, håll i produkten i de hål som ska lagas.
2. Om produkten blandats enligt anvisningarna ska den vara självutjämnande. Det krävs alltså väldigt lite arbete för att få ett jämnt resultat.

### **Härdning.**

- Tung trafik: efter 2 h.
- Om temperaturen är under 10 C° kan härdningstiden förlängas.
- Som en riktlinje: Vid en temperatur på 5 C° bör produkten låta hårdas i 24h.

### **Viktig info.**

- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Undvik hud- och ögonkontakt. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart om irritation uppstår. Vid kontakt med huden, skölj noggrant med vatten och tvätta bort produkten med tvål.
- Tvätta kläder som kommit i kontakt med produkten.

---

Vattholmavägen 16  
754 19 Uppsala, Sverige  
info@safestep.se ° +4610 130 70 80